

Safety Shield



Beschreibung

Zum Schutz gegen Beschädigungen der Abdichtung bei der Erneuerung der Anschluß- bzw. Wartungsfugen (Silikonfugen).

Produkteigenschaften

Streichbarer, einfach zu verarbeitender Flüssigschutz. Die dünne Auftragschicht verursacht keine Aufdopplung im Bereich der Fugenübergänge. Kein Zuschneiden oder aufwendiges Fixieren notwendig. Jede Fugenkontur ist leicht und flexibel nachzubilden (z.B. Innenecken, Außenecken, Übergänge).

Technische Eigenschaften

- Trocknungszeit: ca. 3 Stunden bei +20°C
- Verarbeitungstemperatur: nicht unter +5°C
- Begehbar: nach ca. 5 Stunden

Safety Shield

Anwendungsbereiche

Zum Schutz gegen Beschädigungen der Abdichtung bei der Erneuerung der Anschluss- bzw. Wartungsfugen (Silikonfugen) an Bade- bzw. Duschwannen oder bodenebenen befliesbaren Duschelementen

- Wannenranddichtset
- Wannenrand-Dichtecke
- Wannenrand-Dichtband
- dient dem Schutz der Abdichtung im Übergangsbereich Wand / Estrich bei bodenbündigen Duschen

Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss staubfrei sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trennmitteln sind zu entfernen.

Reichweite

Die Reichweite liegt bei 3,6 m Fugenlänge.

Trocknungszeit

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Temperatur der Luft und des Baukörpers, der Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Schichtdicke der Beschichtung. Bei +20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit etwa 3 Stunden.

Verarbeitungsempfehlung

Das komplette Material (Schutzkomponente + Flüssigkomponente), wird in dem mitgelieferten Eimer mit einem Holzspachtel angemischt. Im Anschluss wird die entstandene Masse in die Kehle und ca. 3 cm hoch auf das Dichtband mit einem Pinsel aufgetragen. Bei bodenebenen befliesbaren Duschelementen 3 cm hoch im Wandbereich und 3 cm auf der Ebene. Trocknungszeit abwarten.

Safety Shield

Reinigung der Arbeitsgeräte

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung

Set im Eimer

Lagerung

Bei kühler, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung in originalverschlossenem Gebinde 1 Jahr.

Entsorgung

Gebinde tropffrei entleeren und ordnungsgemäß entsorgen.

Hinweise für Folgearbeiten

Nach ca. 5 Stunden können keramische Beläge mit handelsüblichen, lö-
sungsmittelfreien Fliesenklebern verlegt werden.

Gefahrenhinweis

Flüssigkomponente

Hinweis: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).

Enthält ein Biozid um das Produkt zu schützen.

Wirkstoff: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2634-33-5, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 55965-84-9. Bitte verantwortungsvoll mit Bioziden umgehen.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Arbeitsgeräte und evtl. Verschmutzungen sofort im frischen Zustand mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise

Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt unter www.wesko-sanitaer.de.