

# WESKO Montageschüttung



## Beschreibung

Für den einfachen Höhenausgleich bei der Montage der bodengleichen Duschelemente WESKO BED, BED M, BED superflach, Trend, Trend superflach, Trend universal, Line, Line E, Swift, Life und Life E. WESKO Montageschüttung ist eine mineralisch gebundene, schnell abbindende Ausgleichsschüttung mit EPS als Leichtzuschlag.

## Produkteigenschaften

- mineralisch gebunden
- schnelle Verarbeitung
- Art. 50.095.157  
WESKO Montageschüttung
- schnell abbindend
- Art. 50.095.158  
WESKO Montagewinkel
- leichtes Gewicht
- Art. 50.095.159  
Akustik Set Montageschüttung

## Technische Eigenschaften

- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
- Begehbar: Systemaufbau inkl. Duschelement nach 24 h
- Verarbeitungszeit: ca. 10 min.
- Reichweite: pro Sack 1 m<sup>2</sup> mit 50 mm Höhe
- Die Verarbeitungszeit unterliegt temperatur- und baustellenabhängigen Schwankungen.

# WESKO Montageschüttung

## Schallschutz

Bei Schallschutzanforderungen ist das WESKO Akustik Set Montageschüttung einzusetzen (s. Schallprüfbericht auf [www.wesko-sanitaer.de.com](http://www.wesko-sanitaer.de.com)).

Mit diesem ist der erhöhte Schallschutz im UG hinten erreichbar:  
DIN 4109, Bbl. 2 / VDI 4100/ÖNorm B 8115: 24 dB(A)

## Anwendungsbereiche

Für den Höhenausgleich der bodengleichen Duschelemente WESKO BED, BED M, BED superflach, Trend, Trend superflach, Trend universal, Line, Line E, Swift, Life und Life E.

## Untergründe

- Ausreichende Trockenheit, Festigkeit, Tragfähigkeit und Formstabilität
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen.

## Mischungsverhältnis

4 L Wasser auf einen 50L Sack

## Verarbeitungsempfehlung

- Kann in Schichtstärken von 5 - 20 cm eingebracht werden.
- Der ganze Inhalt eines Sackes mit 4 l Wasser mit einem Quirl mit mind. 12 cm Ø in einem runden 90 Liter fassenden Mörteltrog anrühren.
- maximale Wassertemperatur 20°C
- Nach ca. 1 bis 2 Minuten Mischzeit entsteht eine homogene erdfeuchte Masse.
- Ergiebigkeit ca. 50 Liter fertige Schüttung.
- Ausrichten der Schüttung mit dem erforderlichen Systemzubehör WESKO Montagewinkel
- Bei Anforderungen an den Schallschutz muss das separat erhältliche WESKO Akustik Set Montageschüttung
- Verarbeitungszeit pro Mischung ca. 10 Minuten (temperaturabhängig).
- Der Systemaufbau inkl. WESKO Duschelement ist nach 24 h begehbar.
- Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

## Verpackung

- 50 L Sack, ca. 10 Kg

## Lagerung

- WESKO Montageschüttung trocken lagern.
- Haltbarkeitsdauer 6 Monate (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und zügig zu verbrauchen.

# WESKO Montageschüttung

## Entsorgung

---

Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.  
Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Hausmüll entsorgt werden.

## GISCODE

---

Zementäre Produkte, chromatarm

## Hinweis

---

Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen raumklimatischen Schwankungen.  
WESKO Montageschüttung enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, deshalb Haut, Augen und Atmungsorgane schützen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Bitte beachten Sie bei Zusatzprodukten die entsprechenden Produktdatenblätter. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.  
Wesko Montageschüttung während der Verarbeitung vor hohen Temperaturen, Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung schützen, da hierdurch die offene Zeit stark beeinflusst wird.

## Sicherheitshinweise

---

Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt unter [www.wesko-sanitaer.de](http://www.wesko-sanitaer.de).