

WESKO Profi-Flex Schnellkleber



Beschreibung

Der WESKO Profi-Flex Schnellkleber ist ein zementärer Kleber zur Untergrundverklebung. Das Produkt wird für die Montage der WESKO bodenebenen Duschsysteme und Unterbauelemente im Innenbereich eingesetzt.

Produkteigenschaften

- wasserdicht
- hydraulisch schnell erhärtend
- hohe Frühfestigkeit
- standfest
- sehr geschmeidig in der Verarbeitung
- kunstharzvergütet
- lange Einlegezeit
- spachtelfähig
- chromatarm gem. REACH

Technische Eigenschaften

- Topfzeit: ca. 45 Minuten bei +20 °C
- Offene Zeit (EN 1346):¹ ca. 15 Minuten
- Begehbar: nach ca. 3 Stunden
- Verarbeitungs- (Luft-) temperatur: +5 °C bis +30 °C
- Temperaturbeständigkeit: im ausgehärteten Zustand -20 °C bis +80 °C
- Materialverbrauch (Pulver): bei 6 mm Zahnung ca. 2,1 kg/m² bei 8 mm Zahnung ca. 2,6 kg/m² bei 10 mm Zahnung ca. 3,1 kg/m²
- Die offene Zeit unterliegt temperatur- und baustellenabhängigen Schwankungen. Daher den aufgezogenen Fliesenkleber mit dem Finger auf Benetzungsfähigkeit prüfen.

Anwendungsbereiche

WESKO Profi-Flex Schnellkleber eignet sich für die Verklebung von:

- WESKO bodenebenen Duschsyste-men
- WESKO Unterbauelementen

WESKO Profi-Flex Schnellkleber

Untergründe

WESKO Profi-Flex Schnellkleber eignet sich auf:

- Beton (mindestens 6 Monate alt)
- WU-Beton
- Zementestrichen
- WESKO bodenebenen Duschkystemen
- WESKO Unterbauelementen

WESKO Profi-Flex Schnellkleber darf nicht für das Befliesen auf WESKO bodenebenen Duschkystemen angewendet werden.

Anforderung an den Untergrund

- Ausreichende Trockenheit, Festigkeit, Tragfähigkeit und Formstabilität
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen.
- Er sollte den Anforderungen der DIN 18202, Toleranzen im Hochbau, entsprechen.
- Es gelten die Anforderungen der DIN 18157.

Mischungsverhältnis

- Für 10,0 kg WESKO Profi-Flex Schnellkleber ca. 2,5 l Wasser

Verarbeitungsempfehlung

- WESKO Profi-Flex Schnellkleber in einem sauberen Gefäß durch Einrühren in kaltes, sauberes Wasser homogen anmischen. Empfohlen wird die Benutzung einer Rührmaschine mit 600 min⁻¹.
- Nicht mehr Material anmischen als innerhalb von 45 Minuten verarbeitet werden kann.
- Den Verlegemörtel mit einem geeigneten Zahnglätter aufziehen und abkämmen. Das Verlegegut in das frische Kleberbett einschieben und eindrücken, bevor die Hautbildung einsetzt. Mörtelreste entfernen.
- Mit WESKO Profi-Flex Schnellkleber können Unebenheiten bis zu 5 mm ausnivelliert werden.
- Bereits anziehendes Material nicht mit Wasser aufrühren oder mit Pulver mischen.
- Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.
- WESKO Profi-Flex Schnellklebereignet sich für das Floating-, das Buttering- und das kombinierte Floating-Buttering Verfahren nach DIN 18 157.

Verpackung

- 10,0 kg Gebinde

Lagerung

- WESKO Profi-Flex Schnellkleber kühl und trocken lagern
- Haltbarkeitsdauer 6 Monate (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und möglichst zügig zu verbrauchen.

WESKO Profi-Flex Schnellkleber

Entsorgung

- Verpackung ist einem Verpackungs-Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde dem Sammelsystem zuführen.
- Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten.
- Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Hausmüll entsorgt werden.

GISCODE

- ZP1 - Zementäre Produkte, chromatarm

Hinweis

- Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen raumklimatischen Schwankungen.
- WESKO Profi-Flex Schnellkleber enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, deshalb Haut, Augen und Atmungsorgane schützen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen.
- Bitte beachten Sie bei Zusatzprodukten die entsprechenden Produktdatenblätter. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.
- WESKO Profi-Flex Schnellkleber während der Verarbeitung vor hohen Temperaturen, Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung schützen, da hierdurch die offene Zeit stark beeinflusst wird. Die Hautbildung ist zu beachten.

Sicherheitshinweise

Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt unter www.wesko-sanitaer.de